

# " Шамотон мертель МШ-39"

## техникйн тодорхойлолт

Тип мертеля	Марка	Характеристика
<u>Шамотный</u>	МШ 39	Мертель шамотный с массовой долей $Al_2O_3$ не менее 39%

Наименование показателя	Норма для марки
	МШ 39
<b>Массовая доля, %:</b>	39
оксида алюминия ( $Al_2O_3$ ), не менее	
оксида железа ( $Fe_2O_3$ ), не более	1.8
углекислого натрия ( $Na_2CO_3$ ), в пределах	0,12-0,18
лигносульфонатов (ЛСТ), в пределах	0,07-0,13
Изменение массы при прокаливании, в пределах. 58	1,3-3,2
<b>Огнеупорность. С. не ниже</b>	1730
<b>Массовая доля влаги, %, не более</b>	5
<b>Зерновой состав, %, при проходе через сетку №:</b>	
2, не менее	—
1, не менее	100
0.5 в пределах	—
не менее	95
009. в пределах	60-85
не менее	—